

山东康迪康迪泰克工程橡胶有限公司

2021 年第一季度

招标邀请函

尊敬的各位供方：

我公司于 2021 年 1 月 30 日前进行 2021 年 2 月-2021 年 4 月尼龙水包布、印字膜、芯轴招标工作，特邀请贵公司参加。

具体事项说明：

- 1、 投标文件请到我公司网站下载：网址：<http://www.anengtech.com>
- 2、 本次招标的〈招标文件〉请供方仔细阅读。
- 3、 贵公司递交投标文件到我公司即视为同意我公司〈招标文件〉的全部内容。
- 4、 本次投标时请供方对市场风险及其它因素做充分评估，投标后不允许更改。
- 5、 供方与我公司签订单项明细合同。
- 6、 中标后不与我公司签订合同的供方。按我公司的招标文件相关条款执行。
- 11、本次招标的投标文件请于 2021 年 1 月 30 日 (含) 通过电子邮件发送到山东康迪泰克工程橡胶有限公司 (quotation@contitech-sd.cn)

2020 年 12 月-2021 年 2 月白炭黑招定标时间按排：

- 1、 投标书送时间：2021 年 1 月 30 日前 (含) 。

2、定标时间：2021 年 01 月 08 日。

3、联系人信息：刘广宇

电话：0537-3898650

手机：13791775901

山东康迪泰克工程橡胶有限公司

日期：2021 年 01 月 08

日

附件：

1、招标内容

2、技术指标

3、报价函模板

招标文件:

- 1、本次招标标的物名称：尼龙水包布、印字膜、芯轴，要求：质量符合山东康迪泰 克技术部标准 CT/QEO03--02--13。
- 2、招标总数量为：2021 年 2 月-2021 年 4 月合计用量，到货要求陆续到货
- 3、报价单位为：****元/米，价格最小波动单位 0.01 元/米
- 4、采取最低价中标模式.
- 5、如参与报价的所有供应商连续两次报价一致，则本次流标。
- 6、本次招标采取先招后议的模式。

技术指标:

RAW MATERIAL SPECIFICATION OF HOSE 胶管原材料标准	编号: 技 AN/QE003-02-30-170318-02		
	发布日期	版本	页数
	2017/09/29	2.0	1 of 1



尼龙水包布 代号:
成 份: PA66 高强度长丝 描 述: 白色包布 存放时间: 12个月

控制级别	检验项目	单位	要求	检验方法	检验项目备注	要求备注	检验方法备注
	熔化点	℃	250℃-260℃				
	纱线规格		210D			经向、纬向	
	经向密度	根/cm	45-51				GB/T4668-1995
	纬向密度	2 根/cm	15-18				GB/T4668-1995
	断裂强力	N/5cm	≥3500				GB/T3923.1-1997
	断裂伸长率	%	25-35				GB/T3923.1-1997
	厚度	mm	0.30-0.34				GB/3820-1997
	干热收缩率	%	≤2			自由状态, 30分钟, 150℃	

备注:



RAW MATERIAL SPECIFICATION OF HOSE
胶管原材料标准

编号: 技 AN/QE003-02-30-191212-01		
发布日期	版本	页数
2019/12/12	2.0	1 of 1

色标宽度 (mm)	10			12			14			16			18			20			
厚度 (um)	唇	边	边	唇	边	边	唇	边	边	唇	边	边	唇	边	边	唇	边	边	
	60±0.2	60±0.2	100±0.2	60±0.2	60±0.2	100±0.2	60±0.2	60±0.2	100±0.2	60±0.2	60±0.2	100±0.2	60±0.2	60±0.2	100±0.2	60±0.2	60±0.2	100±0.2	
分切后实际宽度 (mm)	10±0.5			12±0.5			14±0.5			16±0.5			18±0.5			20±0.5			
管边距离 (mm)	全色标																		
	二/三	0.8mm	0	0	1mm	0	0	1.1mm	0	0	1mm	0	0	1.4mm	0	0	1.1mm	0	0
	双色	0.9mm	0	0	1mm	0	0	1.1mm	0	0	1mm	0	0	1.4mm	0	0	1.1mm	0	0
普通字	≥1mm	0	0	1.1mm	0	0	1.2mm	0	0	1.1mm	0	0	1.5mm	0	0	1.2mm	0	0	
硫化后收缩距离 (mm)	1±0.2	0	0	1±0.2	0	0	1±0.2	0	0	1±0.2	0	0	1±0.2	0	0	1±0.2	0	0	
拉伸张力 (N)	65±5	>100	>100	78±5	>100	>100	85±5	>100	>100	95±5	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	
熔点 (°C) ≥	161°C			161°C			161°C			161°C			161°C			161°C			

PRINT DATE: 打印时间 2021/1/8	APPROVE: 批准: John Brookes	AUDITING: 审核: 张庆贺	ORIGINATOR: 编制: 付相运
------------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------

报价单模板:

RAW MATERIAL SPECIFICATION OF HOSE 胶管原材料标准	编号: 技 AN/QE003-02-30-191212-01		
	发布日期	版本	页数
	2019/12/12	2.0	1 of 1



尼龙胶管芯轴 代号:
成份: 尼龙树脂芯轴 描述: 存放时间: 12个月

材质	公称尺寸	标准外径 (mm)	公差范围	熔点℃	屈服强度 MPA
尼龙夹钢丝	3/8	9.4	±0.1	220±5	N/A
尼龙夹钢丝	1/2	12.5	±0.1	220±5	N/A
尼龙夹钢丝	5/8	15.4	±0.1	220±5	N/A
尼龙夹钢丝	3/4	18.45	±0.15	220±5	N/A

材质	尺寸	标准外径 (mm)	公差范围 (mm)	熔点 (℃)	屈服强度 (MPA)
Nylon Type S	3/4	18.45	±0.1	210-220	干燥情况下: 22-28 放置一段时间后: 20-22
Nylon Type S	1	24.8	±0.1	210-220	干燥情况下: 22-28 放置一段时间后: 20-22

RAW MATERIAL SPECIFICATION OF HOSE 胶管原材料标准	编号: 技 AN/QE003-02-30-191212-01		
	发布日期	版本	页数
	2019/12/12	2.0	1 of 1



聚丙烯胶管芯轴	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">代号:</div>
成 份: PP 树脂芯轴 描 述: 存放时间: 12 个月	

材质	公称尺寸	标准外径 (mm)	公差范围 (mm)	熔点℃	屈服强度 MPA
PP 夹钢丝	1/4	6.10	±0.05	>160	N/A
PP 夹钢丝	5/16	7.60	±0.05	>160	N/A
PP 夹钢丝	5/16	8.0	±0.05	>160	N/A
PP	3/8	9.40	±0.05	>160	>23
PP	1/2	12.45	±0.05	>160	>23
PP	5/8	15.4	±0.05	>160	>23
PP	3/4	18.45	±0.05	>160	>23

报价单模板

公司报价单

To:山东康迪泰克工程橡胶有限公司	From:
收件人:	报价人:
电话:	电话:
地址: 山东省济宁市兖州区华勤工业园	地址:
报价有效期	

序号	产品名称	规格型号	数量	单价(含税)	单位	品牌/产地	账期	付款方式	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									

以上报价有为含税到厂价（13%增值税专用发票）

交货期:

报价有效期:

技术标准:

公司盖章

以上报价请发送至邮箱: guangyu.liu@contitech-sd.cn

同时报价请抄送至邮箱: quotation@contitech-sd.cn